

69A Alkoholos parkettaragasztó

Felülvizsgálat: 2020.10.29

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	PVAc oldószerekkel
Állag	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Sűrűség*	kb. 1,50 g/ml
Hőállóság**	-20°C – +70°C
Nyitott idő (23°C, 50% RH)*	25 – 30 perc
Állíthatósági idő*	10 – 15 perc
Csiszolható/Lakkozható	min. 48 óra
Öregedésállóság	Jó
Felhasználási hőmérséklet	+5° – +30°C
Kiadósság	Aljzattól függően 500 – 1000 g/m ²

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termékleírás:

A 69A alkoholos parkettaragasztó egy felhasználásra kész, oldószertartalmú parketta ragasztó PVAc és szintetikus gyanta bázissal. Alkalmazható a legtöbb parketta típus ragasztására erősen nedvszívó felületekre, valamint szalagparketta ragasztására fa aljzatra.

Előnyök:

- Használatra kész
- Nem tartalmaz vizet
- Könnyen eldolgozható
- Gyorsan felépülő kötőerő
- Gyors kötés

Alkalmazások:

A 69A Alkoholos parkettaragasztó alkalmazható beltéri felületeken a legtöbb típusú faburkolat ragasztására, akár mozaik, fa vagy laminált parketta (max. 250x50 mm), szalagparketta 6-8 mm (szegelve), többretegű vagy előkészített parkettákhoz. Nem alkalmas bükk és egyéb nedvességre érzékeny vagy egzotikus, kemény faanyagok ragasztására. Alkalmas beltéri erősen nedvszívó felületeken, úgymint fa, forgácslap, OSB alapfelületeken, szögeléssel kombinálva.

Csomagolás:

Szín: barna

Csomagolás: 15 kg vödör

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 12 hónapon belül.

Alapfelületek:

Alkalmas porózus alapfelületekre, úgymint beton és fa.

Az alapfelület legyen egyenletes, sima, tiszta, száraz, szabálytalanságoktól és repedésektől mentes. Az előzmény ragasztó maradványok hatással lehetnek az aljzathoz történő tapadásra, ezért azok mechanikus eltávolítása javasolt. Laza vagy sérült alapfelület javítása szükséges a ragasztó használata előtt.

A parketta leterítése előtt bizonyosodjon meg az alapfelület alkalmasságáról. Ellenőrizze a nedvességtartalmát az aljzat teljes vastagságában műszer segítségével.

Az aljzat nedvességtartalma a parketta gyártó által javasolt értéknek feleljen meg.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Parketta:

A parketta burkolatot a deformációk elkerülése érdekében, eredeti csomagolásban, a fektetés helyszínén hagyjuk akklimatizálódni.

Burkolás előtt ellenőrizzük a fa nedvességtartalmát a

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



69A Alkoholos parkettaragasztó

Felülvizsgálat: 2020.10.29

2 / 2 Oldal

gyártói előírásnak megfelelően. Amennyiben a nedvességtartalom több mint 11%, a burkolás megkezdése nem javasolt.

Alkalmazás:

A ragasztót használat előtt hagyjuk akklimatizálódni a szoba hőmérsékletéhez.

A felhordást az alapfelületre végezzük **Soudal B3 fogazott glettvassal**, Ne vigyen fel több ragasztót az alapfelületre, mint amennyit 15 percen belül le tud burkolni. Csúsztassa a parkettát a ragasztó rétegre, majd kopogtatással vagy gumikalapáccsal illessze a helyére, hogy a ragasztóréteget egyenletesen eloszlassa. A megfelelő tapadáshoz legalább 80%-os fedés szükséges.

A parketta nehezekekkel történő terhelése növeli a végső kötési erőt.

Várjon 48 órát a parketta csiszolása vagy felületkezelése előtt.

A ragasztómaradványok kötés előtt a parkettáról, szerszámokról, kézről könnyedén eltávolíthatóak víz segítségével, kötés után azonban csak mechanikusan.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

Ne burkoljon olyan aljzatra, amely nem védett a feltörekvő nedvességgel szemben.

Ne alkalmazza a ragasztót 15°C alatti vagy 25°C feletti hőmérséklet esetén.

A ragasztandó felületek minimális hőmérséklete legalább 15°C legyen.

Ne használja a ragasztót 75%-nál magasabb relatív páratartalom esetén.

Ne burkoljon olyan aljzatra, amely túl sok nedvességet tartalmaz, illetve nedvességtartalma meghaladja a parkettagyártó által javasolt értéket. Ne hígítsa a ragasztót.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.